

## Dengtas popierius – Coated papers – Бумага с покрытием

### 1. Kreidinis popierius – Woodfree coated papers – Мелованная бумага

#### 1.1. Maxi Gloss

(80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300, 350)

#### 1.2. Maxi Satin

(80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300, 350)

#### 1.3. Profi Matt

(70, 80, 90, 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300)

### 2. Žurnalinis popierius – Magazines papers – Журральная бумага

#### 2.1. UPM NOVA gloss

(60, 70, 80, 90)

#### 2.2. UPM NOVA matt

(60, 70, 80, 90)

#### 2.3. High Speed gloss

(80)

#### 2.4. High Speed silk

(80)

## Nedengtas popierius – Uncoated papers – Бумага без покрытия

### 3. Ofsetinis popierius – Woodfree uncoated papers – Офсетная бумага

#### 3.1. Maxioffset

(60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 170, 190, 250, 300)

#### 3.2. Premium offset

(60, 70, 80, 90, 100, 120)

#### 3.3. Bio Top 3

(75, 80, 90, 100, 120, 160, 200, 250, 300)

#### 3.4. DNS

(70, 80, 90, 100, 120, 135, 160, 200, 250, 300)

#### 3.5. Standard Offset

(75)

#### 3.6. Syktyvkar Offset

(55, 60, 70, 80, 90, 100, 120)

#### 3.7. Maestro Print

(70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 170, 180, 190, 220, 250, 300)

#### 3.8. Caribic

(80, 90, 120, 170, 190, 250, 350)

### 4. Laikraštis popierius – Book and newspaper papers – Бумага для книг и газет

#### 4.1. News print

(45, 48.8)

# Specialusis popierius – Speciality papers – Специальные виды бумаг

## 5. Etiketinis popierius – Label papers – Этикеточная бумага

**5.1. Chromolux 900 E**  
(80, 90)

**5.2. Chromolux 900**  
(70, 80)

**5.3. Zanlabel WS**  
(70, 75, 80)

**5.4. Zanlabel LWS**  
(70, 75, 80)

**5.5. Zanlabel NWS**  
(70, 75, 80)

## 6. Lipdukinis popierius – Selfadhesive papers – Самоклеющаяся бумага

**6.1. Raflagloss**  
(80)

**6.2. Raflacoat**  
(80)

**6.3. Raflavellum**  
(80)

## 7. Savekopijuojantis popierius – Carbonless papers – Самокопирующая бумага

**7.1. Reacto CB**  
(56, 60, 70, 80)

**7.2. Reacto CFB**  
(53, 60)

**7.3. Reacto CF**  
(57)

## Kartonai – Boards – Картон

### 8. Grafinis, pakavimo ir įrišimo kartonas – Coated, packing and Bookbinding boards – графический и упаковочный картон, картон для переплета

**8.1. Grafinis kartonas Algro Design Duo**  
(250/270; 270/290; 300/335; 330/375; 360/410; 380/450)

**8.2. Grafinis kartonas Algro Design**  
(220/250; 240/280; 270/320; 300/360; 330/400; 350/430)

**8.3. Sinarvanda (GC1)**  
(210/305; 230/350; 245/380; 260/410; 280/450; 305/500)

**8.4. Arktika (GC1)**  
(200/275; 230/325; 250/360; 275/410; 300/460; 325/500)

**8.5. Sinarpack (GC2)**  
(250/400; 270/440; 300/500; 325/550)

**8.6. Uniboard**  
(250/310; 280/350; 300/380; 350/450; 400/510)

**8.7. Eskaboard**  
(1.00/630; 1.25/790; 1.4/880; 1.5/945; 1.75/1105; 1.9/1195; 2.0/1260; 2.1/1325; 2.25/1420;  
2.4/1510; 2.5/1575; 2.75/1735; 3.0/1890; 3.25/2050; 3.5/2205; 4.0/2520)

## Dengtas popierius – Coated papers – Бумага с покрытием

1. Kreidinis popierius – Woodfree coated papers – Мелованная бумага

2. Žurnalinis popierius – Magazines papers – Журнальная бумага

## Nedengtas popierius – Uncoated papers – Бумага без покрытия

3. Ofsetinis popierius – Woodfree uncoated papers – Офсетная бумага

4. Laikraštinis popierius – Book and newsprint papers – Бумага для книг и газет

## Specialusis popierius – Speciality papers – Специальные виды бумаг

5. Etiketinis popierius – Label papers – Этикеточная бумага

6. Lipdukinis popierius – Selfadhesive papers – Самоклеющаяся бумага

7. Savekopijuojantis popierius – Carbonless papers – Самокопирующая бумага

## Kartonai – Boards – Картон

8. Grafinis, pakavimo ir įrišimo kartonas – Coated, packing and Bookbinding boards – Графический и упаковочный картон, картон для переплета

## Pavyzdžiai su spauda – Examples of printing – Примеры печати

# Dengtas popierius

Coated papers

Бумага с покрытием

# 1. Kreidinis popierius

Woodfree coated papers

Мелованная бумага

# 1. Kreidinis popierius

## 1.1. Maxi Gloss

Labai blizgus, pilnai dengtas, be medienos plaušo celiuliozinis popierius.  
Skirtas aukštos kokybės gausiai iliustruotų žurnalų, meninių albumų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300, 350
Baltumas (CIE)	129 – 130
Neperšviečiamumas ISO %	92,5 – 99,6
Blizgesys, %	65 – 70
Formatai lapais, cm	45x64, 63x88, 88x63, 64x90, 90x64, 72x102, 102x72

80 g/m<sup>2</sup>  
90 g/m<sup>2</sup>  
100 g/m<sup>2</sup>  
115 g/m<sup>2</sup>  
130 g/m<sup>2</sup>  
150 g/m<sup>2</sup>  
170 g/m<sup>2</sup>  
200 g/m<sup>2</sup>  
250 g/m<sup>2</sup>  
300 g/m<sup>2</sup>  
350 g/m<sup>2</sup>

## 1.2. Maxi Satin

Pusiau blizgus, pilnai dengtas, be medienos plaušo celiuliozinis popierius.  
Skirtas aukštos kokybės, gausiai iliustruotų žurnalų, meninių albumų, finansinių ataskaitų,  
knygų, kalendorių, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300, 350
Baltumas (CIE)	130
Neperšviečiamumas ISO %	93,5 – 99,5
Blizgesys, %	40 – 51
Formatai lapais, cm	45x64, 63x88, 88x63, 64x90, 90x64, 72x102, 102x72

80 g/m<sup>2</sup>  
90 g/m<sup>2</sup>  
100 g/m<sup>2</sup>  
115 g/m<sup>2</sup>  
130 g/m<sup>2</sup>  
150 g/m<sup>2</sup>  
170 g/m<sup>2</sup>  
200 g/m<sup>2</sup>  
250 g/m<sup>2</sup>  
300 g/m<sup>2</sup>  
350 g/m<sup>2</sup>

## 1.3. Profi Matt

Didelio purumo kreidinis matinis, celiuliozinis, be medienos plaušo popierius.  
Skirtas aukštos kokybės, gausiai iliustruotų žurnalų, meninių albumų, finansinių ataskaitų,  
knygų, kalendorių, vadovėlių, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	70, 80, 90, 100, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300
Baltumas (CIE)	98
Neperšviečiamumas ISO %	89 – 99
Blizgesys, %	1.0 – 1.10
Formatai lapais, cm	45x64, 64x90, 90x64, 72x102, 102x72

70 g/m<sup>2</sup>  
80 g/m<sup>2</sup>  
90 g/m<sup>2</sup>  
100 g/m<sup>2</sup>  
115 g/m<sup>2</sup>  
135 g/m<sup>2</sup>  
150 g/m<sup>2</sup>  
170 g/m<sup>2</sup>  
200 g/m<sup>2</sup>  
250 g/m<sup>2</sup>  
300 g/m<sup>2</sup>



## 2. Žurnalinis popierius

Magazines papers

Журнальная бумага

## 2. Žurnalinis popierius

### 2.1. UPM NOVA gloss

Didelio neprašviečiamumo, neutraliai balto atspalvio, medienos masės (CMS) dengtas, blizgus žurnalinis popierius, pritaikytas lapinei spaudai. Skirtas žurnalų, brošiūrų, katalogų ir reklaminės medžiagos spausdinimui.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	60, 70, 80, 90
Baltumas (CIE)	83 – 84
Neprašviečiamumas ISO %	88 – 95
Blizgesys, %	54 – 67
Purumas (cm <sup>3</sup> /g)	0,80
Formatai lapais, cm	90x64, 72x102

60 g/m<sup>2</sup>  
70 g/m<sup>2</sup>  
80 g/m<sup>2</sup>  
90 g/m<sup>2</sup>

## 2.2. UPM NOVA matt

Didelio neprășviečiamumo, neutraliai balto atspalvio, medienos masės (CMS) dengtas, blizgus žurnalinis popierius, pritaikytas lapinei spaudai. Skirtas žurnalų, brošiūrų, katalogų ir reklaminės medžiagos spausdinimui.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	60, 70, 80, 90
Baltumas(CIE)	83 – 84
Neperšviečiamumas ISO %	90 – 97
Blizgesys, %	25
Purumas ( cm <sup>3</sup> /g)	1,0
Formatai lapais, cm	90x64, 72x102

60 g/m<sup>2</sup>  
70 g/m<sup>2</sup>  
80 g/m<sup>2</sup>  
90 g/m<sup>2</sup>

## 2.3. High Speed gloss

Didelio neprășviečiamumo, aukšto baltumo, medienos masės (CMS) dengtas,  
blizgus žurnalinis popierius.  
Skirtas žurnalų, brošiūrų, katalogų ir reklaminės medžiagos spausdinimui.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	80
Baltumas(CIE)	94
Neperșviečiamumas ISO %	94
Blizgesys, %	67
Purumas ( cm <sup>3</sup> /g)	0,81
Formatai lapais, cm	90x64, 72x102

## 2.4. High Speed silk

Didelio neprășviečiamumo, aukšto baltumo, medienos masės (CMS) dengtas,  
pusiau blizgus žurnalinis popierius.  
Skirtas žurnalų, brošiūrų, katalogų ir reklaminės medžiagos spausdinimui.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	80
Baltumas(CIE)	94
Neperășviečiamumas ISO %	94
Blizgesys, %	35
Purumas ( cm <sup>3</sup> /g)	0,92
Formatai lapais, cm	90x64, 72x102

# Nedengtas popierius

Uncoated papers

Бумага без покрытия

# 3. Ofsetinis popierius

Woodfree uncoated papers

Офсетная бумага

# 3. Ofsetinis popierius

## 3.1. Maxioffset

Nedengtas, be medienos masės popierius.  
Skirtas knygų, katalogų, sąsiuvinų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 170, 190, 250, 300
Baltumas (CIE)	147
Neperšviečiamumas ISO %	86 – 99,9
Purumas, cm <sup>3</sup> /g	1,25 – 1,10
Formatai lapais, cm	45x64, 64x90, 90x64, 72x102
Formatai rulonais, cm	620, 720, 840

60 g/m<sup>2</sup>  
70 g/m<sup>2</sup>  
80 g/m<sup>2</sup>  
90 g/m<sup>2</sup>  
100 g/m<sup>2</sup>  
120 g/m<sup>2</sup>  
140 g/m<sup>2</sup>  
150 g/m<sup>2</sup>  
170 g/m<sup>2</sup>  
190 g/m<sup>2</sup>  
250 g/m<sup>2</sup>  
300 g/m<sup>2</sup>



## 3.2. Premium offset

Nedengtas, be medienos masės popierius.  
Skirtas knygų, katalogų, sąsiuvinų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	60, 70, 80, 90, 100, 120
Baltumas (CIE)	108
Neperšviečiamumas ISO %	87 – 98
Purumas, cm <sup>3</sup> /g	1,5
Formatai lapais, cm	45x64, 64x90, 72x102

60 g/m<sup>2</sup>  
70 g/m<sup>2</sup>  
80 g/m<sup>2</sup>  
90 g/m<sup>2</sup>  
100 g/m<sup>2</sup>  
120 g/m<sup>2</sup>

## 3.3. Bio Top 3

Nedengtas, be medienos masės natūraliai baltas popierius.  
Skirtas knygų, katalogų, sąsiuvinų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	75, 80, 90, 100, 120, 160, 200, 250, 300
Baltumas (CIE)	89,5
Neperšviečiamumas ISO %	90
Purumas, cm <sup>3</sup> /g	1,5
Formatai lapais, cm	4x64, 64x90, 72x102

75 g/m<sup>2</sup>  
80 g/m<sup>2</sup>  
90 g/m<sup>2</sup>  
100 g/m<sup>2</sup>  
120 g/m<sup>2</sup>  
160 g/m<sup>2</sup>  
200 g/m<sup>2</sup>  
250 g/m<sup>2</sup>  
300 g/m<sup>2</sup>

## 3.4. DNS

Nedengtas, be medienos masės aukšto baltumo popierius, skirtas skaitmeninei spaudai.  
Skirtas knygų, katalogų, sąsiuvinų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	70, 80, 90, 100, 120, 135, 160, 200, 250, 300
Baltumas (CIE)	169
Neperšviečiamumas ISO %	90,5 – 99
Purumas, cm <sup>3</sup> /g	1,4
Formatai lapais, cm	45x64, 64x90, 72x102

70 g/m<sup>2</sup>  
80 g/m<sup>2</sup>  
90 g/m<sup>2</sup>  
100 g/m<sup>2</sup>  
120 g/m<sup>2</sup>  
135 g/m<sup>2</sup>  
160 g/m<sup>2</sup>  
200 g/m<sup>2</sup>  
250 g/m<sup>2</sup>  
300 g/m<sup>2</sup>

## 3.5. Standard Offset

Nedengtas, purus, iš lapuočių medienos popierius.  
Skirtas knygų, sąsiuvinų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	75
Baltumas (CIE)	108
Neperšviečiamumas ISO %	91
Purumas, cm <sup>3</sup> /g	1,8
Formatai lapais, cm	45x64, 64x90, 72x102

## 3.6. Syktyvkar Offset

Nedengtas, be medienos masės popierius.  
Skirtas knygų, sąsiuvinų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	55, 60, 70, 80, 90, 100, 120
Baltumas (CIE)	103,5
Neperšviečiamumas ISO %	77 – 86
Purumas, cm <sup>3</sup> /g	1,2
Formatai lapais, cm	62x90, 72x102
Formatai rulonais, cm	620, 720, 840

55 g/m<sup>2</sup>  
60 g/m<sup>2</sup>  
70 g/m<sup>2</sup>  
80 g/m<sup>2</sup>  
90 g/m<sup>2</sup>  
100 g/m<sup>2</sup>  
120 g/m<sup>2</sup>

## 3.7. Maestro Print

Nedengtas, be medienos masės popierius.  
Skirtas knygų, katalogų, sąsiuvinų, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 170, 180, 190, 220, 250, 300
Baltumas (CIE)	145
Neperšviečiamumas ISO %	89 – 93
Formatai lapais, cm	45x64, 64x90, 72x102
Formatai rulonais, cm	620, 720, 840

70 g/m<sup>2</sup>  
80 g/m<sup>2</sup>  
90 g/m<sup>2</sup>  
100 g/m<sup>2</sup>  
110 g/m<sup>2</sup>  
120 g/m<sup>2</sup>  
140 g/m<sup>2</sup>  
150 g/m<sup>2</sup>  
170 g/m<sup>2</sup>  
180 g/m<sup>2</sup>  
190 g/m<sup>2</sup>  
220 g/m<sup>2</sup>  
250 g/m<sup>2</sup>  
300 g/m<sup>2</sup>

## 3.8. Caribic

Nedengtas, be medienos masės matinis ofsetinis spalvotas popierius.  
34 spalvos; gali būti derinama su tų pačių spalvų 90 g/m<sup>2</sup> vokais ( formatas 11,0x22,0 cm,  
su langu arba be lango).

Skirtas reklaminių lapelių, vizitinių kortelių, plakatų, pakuotės, kainoraščių, skirtukų,  
priešlapių, piešimo sąsiuvinių, etikečių, ir t.t. spaudinių gamybai.

Iki 170 g/m<sup>2</sup> tinka lazeriniams ir rašaliniams spausdintuvams.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	80, 90, 120, 170, 190, 250, 350
Formatai lapais, cm	A4, A3, 65x92, 86x61, 72x102

80 g/m<sup>2</sup>  
90 g/m<sup>2</sup>  
120 g/m<sup>2</sup>  
170 g/m<sup>2</sup>  
190 g/m<sup>2</sup>  
250 g/m<sup>2</sup>  
350 g/m<sup>2</sup>





# 4. Laikraštiniis popierius

## 4.1. News print

Nedengtas medienos masės popierius.  
Skirtas laikraščių, knygų, katalogų leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	45, 48.8
Baltumas (CIE)	60
Neperšviečiamumas ISO %	92
Purumas, cm <sup>3</sup> /g	0,65
Formatai rulonais, cm	420, 594, 800, 840

# Specialusis popierius

Speciality papers

Специальные виды бумаг

# 5. Etiketinis popierius

Label papers

Этикеточная бумага

# 5. Etiketinis popierius

## 5.1. Chromolux 900 E

Vienpusis, aukšto baltumo, užliejamo kreiduočio, be medienos masės, vandeniui atsparus etiketinis popierius. Skirtas vandeniui atsparių etikečių gamybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	80, 90
Baltumas (CIE)	89
Neperšviečiamumas ISO %	94
Blizgesys, %	57
Vandens absorbcija (Cobb), g/m <sup>2</sup>	7.0 – 9.5 (pagal DIN 35112)
Formatai, cm	64x90, 72x102

## 5.2. Chromolux 900

Vienpusis, aukšto baltumo, užliejamo kreiduočio, be medienos masės,  
vandeniui atsparus etiketinis popierius.  
Skirtas vandeniui atsparių etikečių gamybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	70, 80
Baltumas (CIE)	89,3
Neperšviečiamumas ISO %	90,5 – 92
Blizgesys, %	57
Vandens absorbcija (Cobb), g/m <sup>2</sup>	3.5 – 4.0 (pagal DIN 53112)
Formatai, cm	64x90, 72x102

## 5.3. Zanlabel WS

Vienpusis, blizgus, vandeniui atsparus etiketinis popierius.  
Skirtas vandeniui atsparių etikečių ir pakuočių gamybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	70, 75, 80
Baltumas (CIE)	108
Neperšviečiamumas ISO %	85,5 – 90,0
Blizgesys, %	>53
Vandens absorbcija (Cobb), g/m <sup>2</sup>	12 – 16
Formatai, cm	64x90, 72x102

70 g/m<sup>2</sup>  
75 g/m<sup>2</sup>  
80 g/m<sup>2</sup>

## 5.4. Zanlabel LWS

Vienpusis, blizgus, vandeniui pusiau atsparus etiketinis popierius.  
Skirtas vandeniui pusiau atsparių etikečių ir pakuočių gamybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	70, 75, 80
Baltumas (CIE)	110
Neperšviečiamumas ISO %	85,5 – 90,0
Blizgesys, %	>53
Vandens absorbcija (Cobb), g/m <sup>2</sup>	8 – 12
Formatai, cm	64x90, 72x102

70 g/m<sup>2</sup>  
75 g/m<sup>2</sup>  
80 g/m<sup>2</sup>

## 5.5. Zanlabel NWS

Vienpusis, blizgus, vandeniui neatsparus etiketinis popierius.  
Skirtas vandeniui neatsparių etikečių ir pakuočių gamybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	70, 75, 80
Baltumas (CIE)	112
Neperšviečiamumas ISO %	85,5 – 90,0
Blizgesys, %	>53
Vandens absorbcija (Cobb), g/m <sup>2</sup>	2.1 – 4.5
Formatai, cm	64x90, 72x102

70 g/m<sup>2</sup>  
75 g/m<sup>2</sup>  
80 g/m<sup>2</sup>



# 6. Lipdukinis popierius

Selfadhesive papers

Самоклеющаяся бумага

# 6. Lipdukinis popierius

## 6.1. Raflagloss

Aukštos kokybės lipdukinis popierius.  
Raflagloss – ypatingai baltas, kreidinis blizgus.  
Skirtas aukštos kokybės lipnių etikečių ir reklaminės medžiagos gamybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	80
Formatai, cm	43x61, 45x64, 50x70
Pakuotė, lp.	250

## 6.2. Raflacoat

Aukštos kokybės lipdukinis popierius.  
Raflacoat yra kreidinis – žurnalinis lipdukinis popierius.  
Skirtas aukštos kokybės lipnių etikečių ir reklaminės medžiagos gamybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	80
Formatai, cm	43x61, 45x64, 50x70
Pakuotė, lp.	250

## 6.3. Raflavellum

Aukštos kokybės lipdukinis popierius.

RaflaVellux yra ypatingai baltas kreidinis-matinis lipdukinis popierius.  
Skirtas aukštos kokybės lipnių etikečių ir reklaminės medžiagos gamybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	80
Formatai, cm	43x61, 45x64, 50x70
Pakuotė, lp.	250



# 7. Savekopijuojantis popierius

## 7.1. Reacto CB

Aukštos kokybės savekopijuojantis popierius.  
Skirtas savekopijuojančių dokumentų, blankų gamybai.  
CB pirmasis savekopijuojančio popieriaus sluoksnis.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	56, 60, 70, 80
Spalvos	balta, geltona, žalia, mėlyna, rožinė
Formatai, cm	43x61
Pakuotė, lp.	500

56 g/m<sup>2</sup>  
60 g/m<sup>2</sup>  
70 g/m<sup>2</sup>  
80 g/m<sup>2</sup>

## 7.2. Reacto CFB

Aukštos kokybės savekopijuojantis popierius.  
Skirtas savekopijuojančių dokumentų, blankų gamybai.  
CFB antrasis savekopijuojančio popieriaus sluoksnis.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	53, 60
Spalvos	balta, geltona, žalia, mėlyna, rožinė
Formatai, cm	43 x 61
Pakuotė, lp.	500

## 7.3. Reacto CF

Aukštos kokybės savekopijuojantis popierius.  
Skirtas savekopijuojančių dokumentų, blankų gamybai.  
CF apatinis savekopijuojančio popieriaus sluoksnis.

Tankis, g/m <sup>2</sup>	57
Spalvos	balta, geltona, žalia, mėlyna, rožinė
Formatai, cm	43x61
Pakuotė, lp.	500



# Kartonai

Boards

Картон

## 8. Grafinis, pakavimo ir įrišimo kartonas

Coated, packing and Bookbinding boards

Графический и упаковочный картон,  
картон для переплета

# 8. Grafinis, pakavimo ir įrišimo kartonas

## 8.1. Grafinis kartonas Algro Design Duo

Simetriško abipusio dengimo, labai baltas, negelstantis, be medienos masės grafinis kartonas.  
Skirtas prestižinių pakuočių gamybai, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup> / Storis, mm	250/270; 270/290; 300/335; 330/375; 360/410; 380/450
Formatai lapais, cm	64x90, 72x102
Pakuotė, lap.	100

250/270 g/m<sup>2</sup>  
270/290 g/m<sup>2</sup>  
300/335 g/m<sup>2</sup>  
330/375 g/m<sup>2</sup>  
360/410 g/m<sup>2</sup>  
380/450 g/m<sup>2</sup>

## 8.2. Grafinis kartonas

# Algro Design

Dvigubo dengimo paviršiumi ir viengubo dengimo antra puse, labai baltas, negelstantis, be medienos masės grafinis kartonas, turintis maistini sertifikata. Skirtas pakavimo dėžučių gamybai, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup> / Storis, mm	220/250; 240/280; 270/320; 300/360; 330/400; 350/430
Formatai lapais, cm	64x90, 72x102
Pakuotė, lap.	100

220/250 g/m<sup>2</sup>  
240/280 g/m<sup>2</sup>  
270/320 g/m<sup>2</sup>  
300/360 g/m<sup>2</sup>  
330/400 g/m<sup>2</sup>  
350/430 g/m<sup>2</sup>

## 8.3. Sinarvanda (GC1)

Dvigubo dengimo paviršiumi ir viengubo dengimo antra puse,  
be medienos masės, grafinis kartonas.  
Skirtas pakavimo dėžučių gamybai, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup> / Storis, mm	210/305; 230/350; 245/380; 260/410; 280/450; 305/500; 330/550; 360/600
Formatai lapais, cm	64x90; 90x64; 72x102
Pakuotė, lap.	100

210/305 g/m<sup>2</sup>  
230/350 g/m<sup>2</sup>  
245/380 g/m<sup>2</sup>  
260/410 g/m<sup>2</sup>  
280/450 g/m<sup>2</sup>  
305/500 g/m<sup>2</sup>  
330/550 g/m<sup>2</sup>  
360/600 g/m<sup>2</sup>

## 8.4. Arktika (GC1)

Dvigubo dengimo paviršiumi ir viengubo dengimo antra puse,  
be medienos masės, grafinis kartonas.  
Skirtas pakavimo dėžučių gamybai, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup> / Storis, mm	200/275; 230/325; 250/360; 275/410; 300/460; 325/500; 350/545
Formatai lapais, cm	64x90; 90x64; 72x102
Pakuotė, lap.	100

200/275 g/m<sup>2</sup>  
230/325 g/m<sup>2</sup>  
250/360 g/m<sup>2</sup>  
275/410 g/m<sup>2</sup>  
300/460 g/m<sup>2</sup>  
325/500 g/m<sup>2</sup>  
350/545 g/m<sup>2</sup>

## 8.5. Sinarpack (GC2)

Dvigubo dengimo paviršiumi ir kremine antra puse pakavimo kartonas.  
Skirtas pakavimo dėžučių gamybai, reklaminės medžiagos leidybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup> / Storis, mm	250/400; 270/440; 300/500; 325/550
Formatai lapais, cm	64x90; 90x64; 72x102
Pakuotė, lap.	100

250/400 g/m<sup>2</sup>  
270/440 g/m<sup>2</sup>  
300/500 g/m<sup>2</sup>  
325/550 g/m<sup>2</sup>

## 8.6. Uniboard

Makulatūrinis kartonas.  
Skirtas pakavimo dėžučių gamybai.

Tankis, g/m <sup>2</sup> / Storis, mm	250/310; 280/350; 300/380; 350/450; 400/510
Formatai lapais, cm	70x100
Pakuotė, lap.	100

250/310 g/m<sup>2</sup>  
280/350 g/m<sup>2</sup>  
300/380 g/m<sup>2</sup>  
350/450 g/m<sup>2</sup>  
400/510 g/m<sup>2</sup>



# 8.7. Eskaboard

Pilkas įrišimo kartonas.

Skirtas knygų įrišimui, reklaminei medžiagai.

Storis, mm / Tankis, g/m <sup>2</sup>	1.00/630; 1.25/790; 1.4/880; 1.5/945; 1.75/1105; 1.9/1195; 2.0/1260; 2.1/1325; 2.25/1420; 2.4/1510; 2.5/1575; 2.75/1735; 3.0/1890; 3.25/2050; 3.5/2205; 4.0/2520
Formatai lapais, cm	64x90; 70x100
Pakuotė, lap.	100

1.00/630 g/m<sup>2</sup>  
1.25/790 g/m<sup>2</sup>  
1.4/880 g/m<sup>2</sup>  
1.5/945 g/m<sup>2</sup>  
1.75/1105 g/m<sup>2</sup>  
1.9/1195 g/m<sup>2</sup>  
2.0/1260 g/m<sup>2</sup>  
2.1/1325 g/m<sup>2</sup>  
2.25/1420 g/m<sup>2</sup>  
2.4/1510 g/m<sup>2</sup>  
2.5/1575 g/m<sup>2</sup>  
2.75/1735 g/m<sup>2</sup>  
3.0/1890 g/m<sup>2</sup>  
3.25/2050 g/m<sup>2</sup>  
3.5/2205 g/m<sup>2</sup>  
4.0/2520 g/m<sup>2</sup>

# Pavyzdžiai su spauda

Examples of printing

Примеры печати